

### Características

- ▲ No se amarillenta como los barnices.
- ▲ Entintable en muchos matices decorativos.
- ▲ Limpieza con agua y jabón.

### Descripción general

Un producto de alta calidad que combina los atributos del poliuretano y el acrílico para producir un acabado transparente, duradero, que no se amarillenta. Seca rápidamente y con poco olor. Una superficie acabada que provee una alta resistencia a la abrasión y protección contra el alcohol, el agua, y la mayoría de los productos químicos domésticos y las manchas.

### Recomendado para:

Aplicable para superficies interiores de madera, incluyendo pisos, nuevas o previamente pintadas, teñidas, o barnizadas. Puede también usarse como revestimiento protector sobre superficies previamente pintadas.

### Limitaciones:

- No lo aplique cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén por debajo de 50° F (10 °C).

### Información sobre el producto

#### Colores: — Estándar:

Transparente  
(Puede ser entintado con hasta 2.0 onzas fluidas de colorantes Benjamin Moore & Co. Color Preview® por galón.)

#### — Bases de entintado:

No está disponible

#### — Colores especiales:

Contacte a su representante de Benjamin Moore & Co.

#### Certificación:

Formulada sin plomo o mercurio.

#### Especificaciones federales para el producto genérico equivalente

Poliuretano acrílico TT-C-1951 (Low Lustre)

#### Asistencia técnica

Disponible a través de su agente local autorizado e independiente de Benjamin Moore & Co. Para la ubicación del distribuidor más cercano a usted, llame al 1-800-826-2623, vea [www.benjaminmoore.com](http://www.benjaminmoore.com), o consulte sus Páginas Amarillas locales.

#### Datos técnicos

#### Alto brillo

#### Bajo lustre

Tipo de vehículo fijo	Acrylic/Polyurethane	
Tipo de pigmento	ninguno	ninguno
Sólidos de volumen	27%	28%
Cobertura teórica al espesor de película recomendado	350 - 450 Pies cuadrados	
Espesor de película recomendado – Húmeda	4.0 mils	4.0 mils
– Seca	1.1 mils	1.1 mils
Tiempo de secado @ 77° F (25 °C) @ 50% RH	— Fraguado al tacto 1 Hora	1 Hora
	— Para manipular 2 Horas	2 Horas
	— Para repintar 2 a 3 Horas	2 a 3 horas
	— Para puesta en servicio 24 horas	24 horas
<i>Dependiendo de la temperatura, la humedad, y el espesor de la aplicación.</i>		
Seca por	Evaporación, coalescencia	
Viscosidad	72 ± 2 KU	72 ± 2 KU
Punto de inflamación (Seta)	Ninguno	Ninguno
Brillo especular a 60°	Alto brillo	Bajo lustre
Temperatura de la superficie – Min. durante la aplicación	50° F	50° F
– Máx.	90° F	90° F
Adelgace con	Agua limpia	Agua limpia
Adelgazante de limpieza	Agua limpia	Agua limpia
Peso por galón	8.55 lbs.	8.58 lbs.
Temperatura de almacenaje – Mín.	40° F	40° F
– Máx.	90° F	90° F

#### Componentes orgánicos volátiles (VOC)

*Sin adelgazar, estos productos se formulan para no exceder 350 gramos/litro\*\**

\*\* Contacte a Benjamin Moore & Co. para los valores reales, los cuales pueden ser sustancialmente menores a los indicados.

## Preparación de la superficie

Las superficies a ser acabadas deben encontrarse libres de cera, suciedad, grasa, polvo, y otros contaminantes. Las superficies brillantes deben opacarse con papel de lija — No use lana de acero. Las maderas de grano abierto y con defectos pueden sellarse con el tapaporos Benwood® Interior Wood Finishes Wood Grain Filler (238) seguido de las capas apropiadas de STAYS CLEAR®. Nota: La aplicación de este o cualquier otro acabado de látex transparente sobre un revestimiento alquídico fresco puede causar el amarillamiento de la capa de base.

**AVISO:** La eliminación de pintura vieja mediante lijado, raspado u otros medios puede generar polvo o humos que contengan plomo. La exposición a humos o polvo conteniendo plomo puede causar efectos adversos a la salud, especialmente en niños o mujeres embarazadas. Para controlar la exposición al plomo u otras sustancias peligrosas se requiere usar los equipos protectores apropiados, tal como un respirador (aprobado por NIOSH) debidamente ajustado, y la contención y limpieza apropiadas. Para información adicional, contacte a la Línea Telefónica de Información sobre el Plomo (USEPA) al 1-800-LEAD-FYI.

## Sistemas de primario/acabado final

**Madera sin tratar:** No aplique sobre selladores que contengan siliconas, cera, o estearatos. La madera de interiores nueva debe lijarse parejo. Use un papel de lija fino siguiendo el grano de la madera para lograr un acabado parejo. STAYS TRANSPARENT® puede usarse para sellar madera sin tratar. Deje secar por un tiempo suficiente antes de lijar ligeramente y aplicar los acabados superiores.

**Tapaporos/Tinte:** Maderas de grano abierto tales como roble o nogal se pueden sellar si así se lo desea con el tapaporos Benwood® Interior Wood Finishes Wood Grain Filler (238) de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Aplique el tinte penetrante Benwood® Interior Wood Finishes Penetrating Stain (234) de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

**Acabado:** 3 o más capas de STAYS CLEAR® Acrylic Polyurethane High Gloss (422), o Low Lustre (423)

**Acabados viejos:** Quite los acabados viejos que se encuentren astillados, despellejados, o de otra manera en malas condiciones. Quite todos los acabados viejos que contengan cera o estearatos. Los otros acabados que se encuentren en buenas condiciones deben lijarse ligeramente con papel de lija fino hasta que queden parejos. Se debe quitar el acabado de las superficies que necesiten ser restauradas completamente mediante un lijado mecanizado o el uso de decapantes de barniz y pintura y, luego, las superficies deben ser tratadas como nuevas.

**Tapaporos/Tinte:** Maderas de grano abierto tales como roble o nogal se pueden sellar si así se lo desea con el tapaporos Benwood® Interior Wood Finishes Wood Grain Filler (238) de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Aplique el tinte penetrante Benwood® Interior Wood Finishes Penetrating Stain (234) de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

**Acabado:** 2 o más capas de STAYS CLEAR® Acrylic Polyurethane High Gloss (422), o Low Lustre (423)

**Acabado de un día (Pisos):** Aplique en capas finas y parejas siguiendo el grano de la madera. Para una aplicación de 3 manos en 1 día, deje secar al menos 3 horas entre las capas. Lije ligeramente con papel de lija fino entre aplicaciones. Si el papel de lija se embota durante el lijado, no se ha dejado secar lo suficiente entre las aplicaciones de las capas. Las condiciones óptimas son entre 60° F a 80 °F y entre 30% a 60% de humedad relativa. Una vez que se haya aplicado el acabado final, evite un tráfico pesado sobre los pisos durante las primeras 24 horas. Además, se debe tener cuidado durante la primera semana después de la aplicación, particularmente cuando vuelva a colocar los muebles.

Para obtener los mejores resultados en áreas de mucho tráfico comercial use BENWOOD® Polyurethane Finishes — brillante High Gloss (428) o de bajo lustre Low Lustre (C435).

## Aplicación

Revuelva a fondo antes de usar pero no lo agite. Aplíquelo de la manera en que se encuentra en el envase, o si es necesario, adelgace con una pequeña cantidad de agua limpia. Luego de la aplicación, STAYS CLEAR® aparece primero lechoso, pero se seca a un acabado transparente de alto brillo o de bajo lustre dependiendo del producto

usado. Se recomienda aplicar al menos dos manos sobre las superficies previamente acabadas; Se sugieren tres manos como mínimo sobre madera nueva o sin acabar. Lije ligeramente con papel de lija fino entre manos para asegurarse de un acabado parejo. No use lana de acero.

**Brocha:** Revuelva a fondo y aplique como se encuentra en el envase con una brocha sintética de buena calidad o una almohadilla para pintar. Aplique a lo largo del grano de la madera en capas uniforme, finas y parejas. Mantenga un borde húmedo durante la aplicación y evite volver a trabajar en áreas parcialmente secas.

**Rodillo:** Las superficies grandes y parejas pueden recubrirse usando un rodillo de pelo corto en capas finas, uniformes y parejas. Mantenga un borde húmedo durante la aplicación y evite volver a trabajar en áreas parcialmente secas.

**Pistola, convencional:** Adelgace según se necesite con pequeñas cantidades de agua limpia.

**Aplicación a pistola, sin aire:** Presión de fluido—1,500 a 2,000 PSI; boquilla—orificio de .013; filtro —malla 100

## Adelgazamiento/limpieza

No adelgace; el adelgazamiento diluirá la capacidad de sellado de este producto. No añada otras pinturas o disolventes. Lave las herramientas de pintura con agua jabonosa tibia inmediatamente después de su uso. El equipo de pulverización debe recibir un enjuague final con destilado de petróleo para prevenir herrumbre.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA Los recipientes vacíos y secos pueden ser reciclados en un programa de reciclado de latas. **Los requisitos locales para desechar materiales varían; para más información sobre que opciones existen para desechar el producto, consulte a su departamento de saneamiento o a la agencia estatal designada para los asuntos del medio ambiente.**

## Información medioambiental y de seguridad

¡CUIDADO! Contiene éteres glicólicos VAPOR NOCIVO

Contiene n-metil pirrolidona que PUEDE ABSORBERSE A TRAVÉS DE LA PIEL. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS ÓRGANOS REPRODUCTIVOS.

Este sistema a base de agua contiene menos de 5% de éteres glicólicos. Use una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No respire los vapores o la neblina del pulverizado. No permita el contacto con los ojos o con la piel. Porte protección para los ojos y guantes impermeables a los disolventes durante la aplicación o el lijado. Cierre el envase después de cada uso. Lávese a fondo después de manipularlo. Se debe usar un respirador para polvo y partículas aprobado por NIOSH durante el lijado o la aplicación a pistola.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si se ve afectado por la inhalación de vapores o la neblina de la pulverización, retírese al aire fresco. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con grandes cantidades de agua durante por lo menos 15 minutos y llame a un médico. En el caso de la piel, lávela a fondo con agua y jabón. En caso de ingestión, NO INDUZCA EL VÓMITO. Obtenga ayuda médica inmediatamente.

**EN CASO DE DERRAME:** Absorba con material inerte y deseche de la manera especificada bajo **Adelgazamiento/limpieza.**

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**Proteja contra la congelación.**

**Las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales están disponibles solicitándolas a su distribuidor.**

